

# NTXラッカーフラット

ニトロセルロースラッカー系塗料（上塗り）

## 特 長

- ・PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・耐摩耗性に優れている。
- ・艶ムラになりにくい。
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる。

## 用 途

- ・一般木工家具・椅子・人形ケース  
工芸品等、木工製品全般
- ・屋内建築木部（窓枠、巾木等）

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03017
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	<a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a> info@toryo.or.jp

容 量      4 L      16 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	100～120	
	刷毛	50～80	
標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> )		70～100	
乾燥時間 (23℃)	指触	15分	
	硬化	1時間	
外 観		乳白色	
適合する下塗り塗料		ラッカー系ウッドシーラー、ウレタンサンディング、ポリバンサンディング トルエン、キシレンを含まない NTX ラッカーサンディング、NTX ホワイトサンディングをお勧め致します。	
使用上の注意事項		・高湿度の際は白化防止の為、ネオグリコール（ラッカー系リターダー）を併用して下さい。	
その他の注意事項		・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。 ・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。 ・室内で塗装される場合、換気は充分注意して下さい。 ・火気には充分注意して下さい。	

2007.01.10 改定

## 21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)