

ライトシーラー

建築木部用 合成樹脂塗料（下塗り用シーラー）

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03018
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れています。
- ・木地へのしみこみが良く、止まり性も良好です。
- ・オイルステインの色押さえとしても使用して頂けます。

用 途

- ・油変性ウレタン樹脂塗料（ライトレックス）や湿気硬化型ウレタン樹脂塗料（NTXウルトラック895）、2液型ウレタン樹脂塗料（NTXウルトラック木匠、NTXソライトフラット）また、ラッカー系塗料、フタル酸樹脂塗料の下塗りシーラー

容 量 4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー		セラックうすめ液、メタノール
標準希釈割合（%）	スプレー	30～40
	刷毛	0～20
標準塗布量（g/m ² ）		60～80
乾燥時間 （23℃）	指触	10分
	硬化	30分
塗り重ね時間		1時間以上
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・塗装前に木材表面のワックスや油分は、ラッカーシンナーや洗剤で除いて頂き乾燥後、ケバを#180～#240サンドペーパーで研磨して下さい。・木地の着色には、木材用ステイン・Wステインまたはオイルステインをご使用下さい。・用具の洗浄はラッカーシンナーを使用して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com