

# ラッカーサンディング# 100

ニトロセルロースラッカー系塗料

JIS - K5533	
ホルムアルデヒド 放散等級	F

## 特 長

- ・速乾性
- ・作業性が良好
- ・研磨性、肉持ちに優れている

## 用 途

- ・木工家具、室内用木工製品の中塗り
- ・屋内建築木部（窓枠、巾木、柱等）の中塗り

容 量      4 L   16 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		ラッカーシンナー# 100
標準希釈割合 (%)	スプレー	80～120
	刷毛	40～60
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		80～100
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	40分
塗り重ね時間		30分以上
外 観		無色透明
適合する下塗り塗料		ラッカー系ウッドシーラー、ラッカーサンディング ウレタンサンディング、ポリサンディング
使用上の注意事項		・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコールを併用して下さい。 ・極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますのでお薦め出来ません。
その他の注意事項		・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。 ・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。 ・室内で塗装される場合、換気には充分注意して下さい。 ・火気には充分注意して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)