

NTXラッカーサンディング

ニトロセルロースラッカー系塗料（中塗り）

JIS - K5533	
ホルムアルデヒド 放散等級	F

特 長

- ・ P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・ 速乾性で作業が良好。
- ・ 研磨性、肉持ちに優れている。

用 途

- ・ 一般木工家具、室内用木工製品の中塗り
- ・ 屋内建築木部（窓枠、巾木、柱等）の中塗り

容 量 4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	80～100
	刷毛	40～60
標準塗布量 (g/m ²)		80～100
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	30分
研磨可能時間		1時間以上
外 観		乳白色
適合する下塗り塗料		ラッカー系シーラー、ライトシーラー
適合する上塗り塗料		ラッカークリヤー、ラッカーフラット トルエン、キシレンを含まないNTXラッカークリヤー、NTXラッカーフラットをお勧め致します。
使用上の注意事項		・ 高温の際は、ネオグリコール（ラッカー系リターダー）を併用して下さい。 ・ 極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますのでお勧め出来ません。
その他の注意事項		・ 塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。 ・ 刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。 ・ 室内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。 ・ 火気には十分注意して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com