

クリヤーラッカー 660

ニトロセルローズラッカー系塗料

特 長

- ・耐研磨性が良い
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる
- ・高粘度品

用 途

- ・一般木工製品
- ・建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量 4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー	ラッカーシンナー#100	
標準希釈割合 (%)	スプレー	100～130
	刷毛	50～80
標準塗布量(g/m ²)	70～100	
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	2時間以内
塗り重ね時間	30分以上	
外 観	無色透明	
適合する下塗り塗料	ラッカー系ウッドシーラー、ラッカーサンディング ウレタンサンディング、ポリサンディング	
使用上の注意事項	・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール (リターダー)を併用して下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com