

クリヤーラッカー # 770

ニトロセルロースラッカー系塗料

JIS - K5531	
ホルムアルデヒド 放散等級	F

特 長

- ・塗膜は非常に肉持ち感に富み、高光沢を有します。
- ・レベリング性に優れ、平滑な塗面が得られます。

用 途

- ・一般木工製品
- ・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量 4 L 15 kg

塗 装 標 準

使用シンナー	ラッカーシンナー#100 又は ラッカーうすめ液	
標準希釈割合 (%)	スプレー	60～70
	刷毛	40～50
標準塗布量 (g/m ²)	70～100	
乾燥時間 (23)	指触	3分
	硬化	15分
塗り重ね時間	30分以上	
外 観	淡黄色透明	
肉 持 ち 感	劣1-2-3-4- 優	
光 沢	劣1-2-3-4- 優	
適合する下塗り塗料	ラッカー系ウッドシーラー、サンディングシーラー、ウレタンサンディング、ポリバンサンディング	
使用上の注意事項	・高湿度の際は白化防止の為、ネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com