

# NTXラッカークリヤー

ニトロセルロースラッカー系塗料（上塗り）

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03033
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

## 特 長

- ・PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・耐摩耗性に優れている。
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる。

## 用 途

- ・一般木工製品
- ・建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量      4 L      16 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	60～70
	刷毛	40～50
標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> )		70～100
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	30分
外 観		淡黄色透明
適合する下塗り塗料		ラッカー系ウッドシーラー、ウレタンサンディング、ポリバンサンディング トルエン、キシレンを含まないNTXラッカーサンディング、NTXライトサンディングをお勧め致します。
使用上の注意事項		・高湿度の際は白化防止の為、ネオグリコール（ラッカー系リターダー）を併用して下さい。
その他の注意事項		・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。 ・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。 ・室内で塗装される場合、換気は充分注意して下さい。 ・火気には充分注意して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー

大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com