

NTXソライトシーラー目詰めK - 5

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り)

特 長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・導管の大きく吸い込みの激しい素材に対して目詰まりシーリング力が優れている。
- ・速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。

用 途

- ・木工家具製品の下塗り
- ・合板塗装の下塗り

容 量 30kgセット

塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合(%)	スプレー	50～100
	刷毛	50
標準塗布量(g/m ²)	100～120	
乾燥時間 (23)	指触	13分
	硬化	2時間
可使時間	4時間	
密着時間(23)	ウレタンサンディング	24時間
	ポリエステルサンディング	18時間
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ A液は沈殿することがありますので使用する前に必ず攪拌して下さい。・ A、B液、シンナーの調合された混合液は、沈殿固化することはありませんが30分位で若干の分離現象が起こる事がありますので軽く攪拌して下さい。・ 必ずNTXウレタンシンナーを使用して下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com