

# NTXソライトサンディング

2液型ポリウレタン樹脂塗料(中塗り)

|                  |  |
|------------------|--|
| (社)日本塗料工業会登録     |  |
| 登録番号             | 03012                                      |
| ホルムアルデヒド<br>放散等級 | F  |
| 問合せ先             | http://www.toryo.or.jp<br>info@toryo.or.jp |

## 特 長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・肉持ち感が良く透明性に優れている。
- ・研磨性が良い。
- ・耐シンナー性に優れている。

## 用 途

- ・座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装

容 量      24kgセット      48kgセット

## 塗 装 標 準

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| 配合比                      |      | A液 対 B液 = 2 対 1   |
| 使用シンナー                   |      | NTXウレタンシンナー   |
| 標準希釈割合(%)                | スプレー | 40～50   |
| 標準塗布量(g/m <sup>2</sup> ) |      | 80～100  |
| 乾燥時間<br>(23)             | 半硬化  | 20分   |
|                          | 硬化   | 1時間   |
| 可使時間                     |      | 3～4時間   |
| 塗り重ね時間                   |      | 2時間以上   |
| 研 磨 性                    |      |   |
| 肉 持 ち 感                  |      |   |
| 使用上の注意事項                 |      | 硬化剤タイプを選定して使用して下さい。<br>低温型 15 以下      超速乾タイプ<br>中温型 15 ～ 25      速乾タイプ<br>高温型 25 以上      高温時タイプ |

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com