

NTXソライトフラット(5分消、7分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)

特長

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいません。
- ・透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。
- ・乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。

用途 一般木工部艶消仕上げ用フラット

容量 20Lセット

塗装標準

配合比	A液 対 B液 = 4 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合(%)	スプレー	45 ~ 65
標準塗布量(g/m ²)	65 ~ 85	
乾燥時間 (23)	指触	7分
	硬化	2時間
可使用時間	7時間	
塗り重ね時間	2時間以上	
肉持ち感	劣 1 - 2 - 3 - - 5 優	
混入可能な着色剤	ウルトラックスティン、OTスティンPG	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・うすめ液は専用として、NTXウレタンシンナーを使用して下さい。・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3 ~ 10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。・B液の使用後は必ず密栓して下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー

大阪塗料工業株式会社

本社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com