

# NTXソライトフラットロイヤル(5分消、7分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03014
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

## 特 長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・透明感のあるスツキリとした仕上がり感が得られます。
- ・乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。

## 用 途

- ・一般木工部艶消仕上げ用フラット

## 容 量

24Lセット 48Lセット

## 塗 装 標 準

配合比		A液対B液 = 2対1
使用シンナー		NTXウレタンシンナー
標準希釈割合(%)	スプレー	45～65
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		65～85
乾燥時間 (23)	指触	7分
	硬化	2時間
可使時間		7時間
塗り重ね時間		1～2時間
肉持ち感		劣 1 - 2 - 3 - - 5 優
混入可能な着色剤		ウルトラックステイン、NTX OTステインPG
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"> <li>・うすめ液は専用として、NTXウレタンシンナーを使用して下さい。</li> <li>・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙等で必ず口過してからご使用下さい。</li> <li>・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。</li> <li>・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3～10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。</li> <li>・B液は使用後必ず密栓して下さい。</li> </ul>

2007.01.10 改定

## 21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com