

NTXウルトラック木匠シーラー

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り) 木部内装用

特長

- ・ヤニ止め効果に優れている。
- ・速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。

用途

- ・ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
- ・木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03016
ホルムアルデヒド放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

容量 4Lセット、8Lセット、30kgセット

塗装標準

配合比		A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー		NTXウルトラックシンナー	
標準希釈割合(%)	スプレー	0 ~ 10	
	刷毛	0 ~ 10	
標準塗布量(g/m ²)	60 ~ 70	(参考) 1 L	1.2 ~ 1.4 m ²
		1 m ²	0.07 ~ 0.08 L
乾燥時間	夏	2時間	
	冬	4時間	
可使時間		4時間	
塗り重ね時間		2時間 ~ 40時間	
ヤニ止め効果			
ポリエステル密着性	研磨なし	3時間 ~ 24時間	
	研磨あり	3時間 ~ 72時間	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾燥(24時間位)させ数回塗装して下さい。 ・一般のウレタンシンナーを使用しますと、白濁することがあります。 ・中塗りにポリエステル樹脂塗料を使用する場合は、シーラー面研磨を行って下さい。 ・B液の使用後は、すぐに内蓋で密栓して下さい。 ・A液の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが塗装時ブツとなる場合が多々有りますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。 ・A・B液共に、低温低湿の条件下で保管して下さい。 ・高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用して下さい。 		

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com