

# NTXソライトシーラー

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り)

## 特長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・ヤニ止め効果に優れている。
- ・速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。

## 用途

- ・ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用
- ・木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー
- ・建築内装用ウッドシーラー

容量 30kgセット

## 塗装標準

配合比		A液 対 B液 = 1 対 1
使用シンナー		NTXウレタンシンナー
標準希釈割合(%)	スプレー	0 ~ 10
	刷毛	0 ~ 10
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		60 ~ 70
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	2時間
可使用時間		4時間
塗り重ね時間		2 ~ 40時間
ヤニ止め効果		
ポリエステル密着性	研磨なし	3時間 ~ 24時間
	研磨あり	3時間 ~ 72時間
使用上の注意事項		・ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾させ数回塗装して下さい。 ・ポリエステル塗装の場合は、シーラー面研磨を行って下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)