

ウルトラックG - 88

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り)

特 長

- ・ヤニ止め効果に優れている。
- ・速乾性、レベリング剤、肉持ち性に優れている。

用 途

- ・ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用
- ・木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー

容 量 30kgセット

塗 装 標 準

配 合 比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使 用 シ ン ナ ー	ウルトラックシンナー # 20	
標準希釈割合 (%)	スプレー	0 ~ 10
	刷 毛	0 ~ 10
標準塗布量(g/m ²)	60 ~ 70	
乾燥時間 (23)	指 触	13分
	硬 化	2時間
可 使 時 間	4時間	
塗 り 重 ね 時 間	2時間 ~ 40時間	
ヤニ止め効果		
ポリエステル密着性	研磨なし	3時間 ~ 24時間
	研磨あり	3時間 ~ 72時間
使用上の注意事項	・ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを十分乾燥(24時間位)回数塗装して下さい。 ・一般のウレタンシンナーを使用しますと、白濁する事があります。 ・ポリエステル塗装の場合は、シーラー面研磨を行って下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com