

NTXウルトラックZ - 1

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り)

特長

- ・速乾性である。
- ・肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。
- ・カラーシーラーとして適している。

用途

- ・一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー
- ・木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー

容量 30kgセット

塗装基準

配合比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合(%)	スプレー	0 ~ 10
	刷毛	0 ~ 10
標準塗布量(g/m ²)	60 ~ 70	
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	1.5時間
可使時間	8時間	
塗り重ね時間	30分 ~ 8時間	
ヤニ止め効果		
ポリエステル密着性	1時間 ~ 8時間	
使用上の注意事項	・ヤニ止めの目的では使用しないで下さい。 ・速乾性のため、ポリ密着可能時間に注意して下さい。 ・ポリエステル塗装の場合はシーラー面研磨を行って下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com