

TAKUMI

(改正建築基準法適合品)

NTXウルトラック木匠サンディング

2液型ポリウレタン樹脂塗料(中塗り) 木部内装用

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03021
ホルムアルデヒド放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特長

- ・速乾性で、研磨性もよい。
- ・ホルムアルデヒド等を含みません。
- ・トルエン、キシレン、メタノール等の有機溶剤を使用しておりません。

用途

- ・木工家具
- ・ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ

容量 4Lセット、8Lセット、32kgセット

塗装標準

配合比		A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー		NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合(%)	スプレー	10 ~ 20	
	刷毛	0 ~ 10	
標準塗布量(g/m ²)	80 ~ 100	(参考) 1L	9 ~ 11 m ²
		1 m ²	0.09 ~ 0.11 L
乾燥時間	夏	1.5時間	
	冬	3時間	
可使時間		5時間	
塗り重ね時間		3時間	
研磨性			
肉持ち感			
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"> ・B液の使用後は、すぐに内蓋で密栓して下さい。 ・A液の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合が多々ありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。 ・高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用して下さい。 	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com