

# ウルトラックリヤー NO.1

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)

## 特 長

- ・肉持ち性があり光沢が良い
- ・耐摩耗性に優れている

## 用 途

- ・一般木工全般
- ・楽器

容 量      8 Lセット   30 kgセット

## 塗 装 標 準

配 合 比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー	ウルトラックシンナー #20	
標準希釈割合 (%)	スプレー	10～20
	刷毛	0～5
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )	60～80	
乾燥時間 (23)	指触	30分
	硬化	3時間
可使時間	4時間	
塗り重ね時間	30分～1時間(追)	
肉持ち感		
混入可能な着色剤	ウルトラックステイン、NTX OTステイン PG	
使用上の注意事項	・うすめ液は、専用シンナーとしてウルトラックシンナー#20(共通)、#25(夏用)を使用して下さい。 ・高温の際は、ウルトラックリターダーを併用して下さい。	

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)