

NTXウルトラック木匠フラット

(艶有り、5分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り) 木部内装用

特 長

- ・耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
- ・塗膜の変色(黄変)も少ない。
- ・スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶むらが生じにくい。
- ・速乾性で、作業性に優れている。
- ・高硬度で耐スリ傷性に優れている。
- ・ホルムアルデヒド等を含みません。
- ・トルエン、キシレン、メタノール等の有機溶剤を使用しておりません。

用 途

- ・木工家具
- ・ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03022
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

容 量 4Lセット、8Lセット、32Lセット

塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 1 対 1		
使用シンナー	NTXウルトラックシンナー		
標準希釈割合(%)	10~30		
標準塗布量(g/m ²)	60~80	(参考)1L	11~14m ²
		1m ²	0.07~0.09L
乾燥時間	夏	1.5~2.0時間	
	冬	2.5~3.0時間	
可使時間	夏/4時間 冬/8時間		
塗り重ね時間	30分以上		
肉持ち感			
混入可能な着色剤	NTXウルトラックステイン、NTX OTステインPG		
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・B液の使用後は、すぐに内蓋で密栓して下さい。 ・A液の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合が多々有りますので、吉野紙等で必ずる過してからご使用下さい。 ・A・B液共に、低温低湿の条件下で保管して下さい。 		

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com