

ライトレックス

JIS - K5961	
ホルムアルデヒド 放散等級	F

屋内木部用 1 液型油性ポリウレタン樹脂塗料(無鉛タイプ)

特 長

- ・ 光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、
耐水性に優れ、他のウレタン塗料
よりも非常に塗り易いのが特長です。

用 途

- ・ 床用（体育館、教室、廊下等）
また、住宅木部（窓枠、戸、手摺、縁台等）
一般家具、日曜大工製品に特に適していま
す。

容 量 5 0 0 M L 1 L 4 L 1 6 L

塗 装 標 準

使用シンナー		塗料シンナー（ペイントうすめ液）
標準希釈割合 （%）	スプレー	- *
	刷毛	20～30
標準塗布量（g/m ² ）		80～100
乾燥時間 （23）	指触	60分
	硬化	5時間以上
塗り重ね時間		6時間以上
外 観		黄褐色
適合する下塗り塗料		ライトシーラー
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・下塗りにペンキやラッカーを使用していると密着が悪くなります。・研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。・ワックスをかけたものの上には塗れません。・塗り替える場合は、前の塗料をサンペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。

* 原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com