

# NTXウルトラックサンディング#700

湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料（中塗り）

## 特 長

- ・肉持ち感が良く研磨性に優れています。
- ・上塗り塗料との適合性に富んでいます。

## 用 途

- ・木工家具、屋内用木工製品の中塗り
- ・屋内建築木部（窓枠、床、階段、柱等）の中塗り

容 量      4 k g      1 6 k g

塗 装 標 準（記載事項は目安です。必ず試し塗りをしてからご使用下さい。）

使用シンナー		NTXウレタンシンナー#100
標準希釈割合（%）	スプレー	20～30
	刷毛	10～20
標準塗布量（g/m <sup>2</sup> ）		80～100
乾燥時間 （23℃）	指触	20分
	硬化	2時間
研磨可能時間		3時間以上
外 観		乳白色
適合する下塗り塗料		ライトシーラー
適合する上塗り塗料		ラッカークリヤー、2液ウレタンクリヤー、 湿乾型ウレタンクリヤー
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・高温・高湿度の状況で厚塗りされると発泡することがあります。この場合は、ウルトラックリターダを少量（2～5%）添加して下さい。</li><li>・上塗りに油変性ウレタン樹脂塗料を使用しないで下さい。</li><li>・極端な厚塗りは、発泡の原因となりますのでお薦め出来ません。</li></ul>

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)

## 塗装工程例（ドア、内壁、巾木、枠、柱）

工程名	塗料・うすめ液・その他	配合	塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパー#180～#240	-	-	-	-
素地着色	Wステイン 水	100 0～30	-	刷毛	1時間以上
下塗り	NTXウルトラックサンディング#700 NTXウレタンシンナー#100	100 10～30	80～100	刷毛又は スプレー	3時間以上
研磨	サンドペーパー#400以上	-	-	-	-
上塗り	NTXウルトラック895（艶消） NTXウレタンシンナー#100	100 20～30	60～100	スプレー	3時間以上

### 特記事項

- ・ 塗膜の乾燥は、必ず確認をして下さい。
- ・ 着色される場合、材質によって色調が変わることがありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- ・ 艶消の種類は、5分消・7分消・全艶消があります。

## 塗装工程例（テーブル、座卓）

工程名	塗料・うすめ液・その他	配合	塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパー#180～#240	-	-	-	-
素地着色	Wステイン 水	100 0～30	-	刷毛	1時間以上
下塗り	NTXウルトラックサンディング#700 NTXウレタンシンナー#100	100 10～30	80～100	刷毛又は スプレー	3時間以上
研磨	サンドペーパー#240～#320	-	-	-	-
中塗り	NTXウルトラックサンディング#700 NTXウレタンシンナー#100	100 10～30	80～100	刷毛又は スプレー	3時間以上
研磨	サンドペーパー#400以上	-	-	-	-
上塗り	NTXウルトラック895（艶消） NTXウレタンシンナー#100	100 20～30	60～100	スプレー	3時間以上

### 特記事項

- ・ 塗膜の乾燥は、必ず確認をして下さい。
- ・ 着色される場合、材質によって色調が変わることがありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- ・ 艶消の種類は、5分消・7分消・全艶消があります。

## 21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)