ライトレックス外部用

油変性ポリウレタン樹脂塗料

屋外にさらされる木部（雨戸、門柱、外板等）に、透明な仕上げをするためには、単に木の上に塗料を塗るという方法では、塗料自体がいくら良いものでも木と塗料の間が光線や雨によって犯されて、ボロボロはがれてくる結果になります。

従って、外部用には木の上面から出来るだけ内部にまで塗料をしみ込ませて、木の表面に近い部分を塗料で固めてしまうような塗装仕様でなければなりません。

ライトレックス外部用は、低粘度、高樹脂分であるため、木部に対する浸透性が良く、肉持ちの良い、耐久性のある塗料です。

容　量　　５００ＭＬ　１Ｌ　４Ｌ　１６Ｌ

塗 装 標 準

使 用 シ ン ナ ー		塗料用シンナー（ペイントうすめ液）
標 準 希 釈 割 合（%）	スプレー	４０～５０
	刷　毛	２０～３０
標 準 塗 布 量（g／㎡）		８０～１００
乾 燥 時 間（２３℃）	指　触	６時間
	硬　化	１２～１５時間以上
塗 り 重 ね 時 間		１２時間以上
外　　観		褐色透明液体
適 合 す る 下 塗 り 塗 料		ライトレックス外部用
適 合 す る 上 塗 り 塗 料		ライトレックス外部用
使 用 上 の 注 意 事 項		・外部でも紫外線や風雨の強い所、湿気の多い所等には耐久強化の為に３回塗りをお薦めします。

【塗装例】

１回目　　ライトレックス外部用をペイントうすめ液で２０～３０%希釈して刷毛塗り
（１２時間以上　乾燥）

２回目　　ライトレックス外部用をペイントうすめ液で１０～２０%希釈して刷毛塗り
（１２時間以上　乾燥）

※２回塗りでも艶のある美しい仕上げになりますが、より耐久性をつけるため、同じやり方で、３回塗りをお薦めします。

２００７．０１．１０　改定

２１世紀の環境技術開発に挑戦する　　ＩＳＯ9001審査登録

木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本　　社
〒536-0001　大阪市城東区古市３丁目４番20号
TEL(06)6934-3271　FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038　福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101　FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com　E-mail　info@osaka-toryo.com