

オイルステイン

油性染料系木地着色剤

特 長

- (1) 木工、建築関係における木材着色剤として数多く使用されています。
- (2) 特に厳選された着色剤そしてオイルステイン中に含まれる合成樹脂のため鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。

使用上の注意点

- (1) そのまま刷毛に適量含ませて塗装して下さい。
- (2) 色が濃すぎるときは、ペイントうすめ液で2～3割薄めて塗装して下さい。
- (3) 色調はそれぞれ各色適当に混ぜてお好みの色にして下さい。
- (4) 上塗りした時に色がにじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、ライトシーラーを1～2回塗ると止まります。
- (5) 材質によって色調が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- (6) 塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- (7) 使用した刷毛や用具はペイントうすめ液で洗って下さい。
- (8) 屋内で塗装される場合、換気には充分注意して下さい。
- (9) 火気には十分注意して下さい。

色の種類

メイプル、オーク、チーク、マホガニ、ウォルナット、ワインレッド

容 量 1 L 4 L 16 L

標準塗布量 30～40g/m²

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03005
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com