

W - S T A I N (Wステイン)

水性顔料系木地着色剤

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03006
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・ 日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
- ・ ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりません。
- ・ 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かれます。
- ・ 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
- ・ 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
- ・ 上塗りにラッカー系、ポリウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がありません。
- ・ 原色(レッド、エロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。

用 途 建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般

容 量 0.9 L 3.5 L 16 L

使用 方法

- (1) 塗装物を#180～#240耐水ペーパーで研磨し、素地調整をして下さい。
- (2) Wステインを原液か水で適量(5～30%程度)薄めて刷毛塗りし、均一に着色します。
- (3) 刷毛塗り後すぐに、ウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。

標準塗布面積 20～33㎡/L うすめ液 水

色の種類

102メープル、103チーク、104エボニー、105チェスナット、106グリーン
107マホガニ、108ブラウン、109グレー、110オリーブ、111ウォルナット
112ブラック、113ホワイト、114エロー、115レッド、116ブルー

注 意 事 項

木材の種類によりWステインの吸い込み程度が異なり、見本と色調が異なる場合がありますので、必ず試し塗りをして下さい。

使用前は、よく容器を振って中身を均一にしてからご使用下さい。

使用後の刷毛や用具は水でよく洗浄して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com