

水性ニス

水性アクリルエマルション型塗料

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03040
ホルムアルデヒド放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特長

- (1) ブロッキング性(不粘着性)に優れています。
- (2) 素地密着性に優れています。
- (3) 耐水性に優れています。
- (4) 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっています。

用途

屋内木部用
(建築木部、建具、家具、工芸品等)

使用方法

- (1) 塗る面のゴミ・油分・カビ等をよく除いて下さい。
- (2) 使用する時は、必要量だけを器に移して下さい。
- (3) 刷毛又はローラーで塗料をたっぷり含ませて、均等に塗りのばして下さい。
- (4) 塗り回数は、1回毎に乾くのを待って2~3回塗って下さい。
- (5) 塗りにくい時は、水で少し薄めて下さい。
- (6) 使用後の刷毛は、水で良く洗い、塗料はふたをして保存して下さい。
- (7) 塗り重ね時に、軽く研磨を入れますと、上手に仕上がります。

容量

300ML 4kg 17kg

標準塗布面積

16~20㎡/L

うすめ液

水

色の種類

とうめい

使用上の注意事項

- (1) 水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けて下さい。
- (2) 5℃以下、また、雨降り等の高湿度(85%以上)のご使用は、なるべく避けて下さい。
- (3) 水性塗料ですが、乾燥すると水に溶けなくなりますので、刷毛・機具、手についた場合は乾燥する前に、水洗いして下さい。(万一、乾燥した場合はラッカーシンナーで洗って下さい。)

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com