

白木のまんま

水性白木専用ニス

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03041
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・ 白木用として自然の木部の色を生かす。
- ・ 汚れ・手垢・日焼けから木部を守る。
- ・ 自然でソフトな艶消。
- ・ 刷毛引き性が良い(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)

用 途

- ・ 柱、鴨居、巾木等の屋内白木全般

容 量 3 . 8 k g 1 5 k g

塗 装 標 準

使用うすめ液		水
標準希釈割合 (%)	刷毛	0 ~ 10
	スプレー	10 ~ 20
標準塗布量 (g / m ²)		60 ~ 80
乾燥時間 (23)	指触	30分
	硬化	50分
塗り重ね時間		60分以上
外 観		乳白色
使用上の注意事項		・旧塗膜への重ね塗りには十分研磨を行って下さい。 ・『白木のまんま』のみで(2~3回塗り)仕上げるのが原則です。 ・白木専用にご使用下さい。 ・堅木へのご使用は避けて下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



本 社
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com