

# NTX OTステイン PG

溶剤系塗料混合用顔料系着色剤

特 長

- ( 1 ) 特殊透明顔料系を使用しているため、日光による変色がほとんどありません。
- ( 2 ) 一液性のワイピングステインとして木目を鮮明にムラなく着色することが出来ます。
- ( 3 ) 木材導管からステインの吹き出しによるシミがありません。
- ( 4 ) 各種類の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。
- ( 5 ) 粘土が低く、取り扱いが簡単です。

使用 方法

- ( 1 ) 使用する時は、容器を良く振って内容物（塗料）を均一にしてください。
- ( 2 ) 素地着色剤として使用する時は、各塗料タイプの専用シンナーで、5～20倍位、希釈してご使用下さい。
- ( 3 ) ソライトフィラーを使うことによって、目止め、目出し効果を出すことが出来ます。
- ( 4 ) 素地着色以外にも、木工塗料全般に配合して使用する事も出来ます。

( 参照：使用上の注意点 2 , 4 )

色の種類 ホワイト、エロー、レッド、ブラウン、クリアブラウン、ブラック、ブルー

容 量 0.9kg、3.5kg、14kg

使用上の注意点

- ( 1 ) 水性塗料、ポリエステル塗料には混合使用出来ません。
- ( 2 ) 目止め剤に添加して、目止め着色する場合は、添加量は5～15%を目安にしてください。
- ( 3 ) ワイピングした後に、ウレタン系塗料を塗装する場合には、1時間以上の乾燥時間を取って下さい。
- ( 4 ) カラークリヤーとして使用される場合は、添加量は5～15%を目安にしてください。
- ( 5 ) 使用後は、容器のフタを完全にしてください。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナー或はそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
- ( 6 ) 材質によって、色調が割れる事がありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- ( 7 ) 塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- ( 8 ) 屋内で塗装される場合、換気には充分注意して下さい。
- ( 9 ) 火気には充分注意して下さい。

2007.01.10 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県堺市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com